

**Propiedades Generales**

<b>Espesor</b>	<b>mm</b>	<b>0,1 to 3</b>
Densidad	g/cm <sup>3</sup>	1.20
Contenido de Humedad	%	9,5
Contenido de Ceniza	%	1
Fueza de Rotura		
MD	Kg/mm <sup>2</sup>	5,8
TD	kg/mm <sup>2</sup>	5,6
Encogimiento MD	%	0,33
Encogimiento TD	%	0,78
Alargamiento MD	%	6,0
Alargamiento TD		
Punto de Ruptura	kv/mm	13,8
Grado de Polimerización		1.190